




# IJIRSET

International Journal of Innovative Research in  
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2320-6710



# INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 10, Issue 6, June 2021

**ISSN** INTERNATIONAL  
STANDARD  
SERIAL  
NUMBER  
INDIA

**Impact Factor: 7.512**



9940 572 462



6381 907 438



ijirset@gmail.com



www.ijirset.com

# Shakl saqllovchi materialni tashqi ta'sirlarga tekshirish

**Nodira O.Aminjonova (magistrant), Abdurakhim Khojiev (dotsent,), Azizbek Turg'unov,**

Namangan muhandislik-texnologiya institute, O'zbekiston

**ANNOTATSIYA:** Maqolada shakl saqllovchi materiallarni tashqi ta'sirlarga tekshirilib, fizik-mexanik ko'ratkichlari tadqiq etilgan. Na'muna materiallarning massa ko'rsatkichlari bo'yicha tahlili ZK200C modeldagi elektron tarozi yordamida aniqlandi. Materiallarning yuza zichligini aniqlash uchun na'muna DW 1111 modeldagi qirqish dastgohida qirqib tayyorlandi. Namuna materiallarning qalinlik(mm) ko'rsatkichlari bo'yicha tahlili G141D modeldagi dastgoh yordamida aniqlandi. Tekshirilgan materiallarning fizik-mexanikko'rsatkichlaritahlil qilingan va taqqoslangan. Tajribada olinganna'muna materiallarning havo o'tkazuvchanlik xususiyatlari 0,25088dan 284,466 sm<sup>3</sup>/sm<sup>2</sup>.sek o'zgarishi aniqlangan. To'qimalarni pishiqligi, ya'ni uzilish kuchini tahlil qilinganda uzunligi bo'yicha eng pishiqliq to'qima artikul 129920 na'muna, uning ko'rsatkichi 1141 N ga teng bo'lib, artikul 121205 na'munada esa 26 N ni tashkil etdi. Artikul 129920 na'muna ko'rsatkichi artikul 121205 na'muna ko'rsatkichiga nisbatan 43,8 barobarga pishiqligi yuqori ekanligi ma'lum bo'lган. Shu bilan bir qatorda to'qimalarining bo'yи bo'yicha cho'zilishi 48%dan 45,8 % gacha, eni bo'yicha cho'zilishi 89,5 % dan 69,5 % gacha o'zgargan. Eng ko'p eni bo'yicha cho'ziluvchanlik ko'rsatkichi artikul 129920 na'muna matoda kuzatilgan va u 896,5 % ni tashkil etgan.

**Tayanch so'z va ilovalar:** fizik-mexanik ko'ratkichlari, ZK200C modeldagi elektron tarozi, DW 1111 modeldagiqirqish dastgohi, G141D modeldagi qalinlik (mm) o'lchovchi dastgoh, havo o'tkazuvchanlik (sm<sup>3</sup>, sm<sup>2</sup>, sm), massa (g), artikul, cho'zilish, ishqalanish, nam shimuvchanlik (%/s), cho'zilish(mm), SLDLATLAS, gigroskopiklik.

Eksperimentning nazariy asoslari va tashqi kiyim uchun to'qimachilik materiallari sifat ko'rsatkichlari xususiyatlarini o'rganish.

Kiyim-kechakni ishlab chiqarish uchun juda ko'p turli xil materiallar qo'llaniladi, ular orasida to'qimachilik materiallari keng qo'llanishi va xilma-xilligi bilan ajralib turadi [1]. Tashqi kiyim assortimentining ratsional tuzilishini shakllantirish va mahsulotlar sifatini yaxshilash uchun to'qimachilik materiallari va aholining kiyim-kechakka bo'lган ehtiyojlarini shakllantiruvchi omillarni batafsil o'rganish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi [2]. Tashqi kiyimlar shakli barqaror, bardoshli to'qimachilik materiallaridan tayyorlanishi kerak. Avvalo, biz to'qimachilik materiallarining iste'mol ko'rsatkichlari ko'rib chiqamiz. Ma'lumki, tolalar va iplardan tashkil topgan mahsulotlar to'qimachilik mahsulotlari bo'lib, ular tarkibiga mato, to'quv bo'lmanagan(noto'qima) va boshqa materiallar kiradi [3]. Iste'mol xususiyatlari uning foydalilagini belgilaydi, bu mahsulotning foydalanish paytida o'zining xususiyatlarini namoyon qiladi va struktura va chiziqli o'lcham xususiyatlarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Kam zichlikdagi matolar siyrak tuzilishi, yuqori g'ovakliligi bilan ajralib turadi, yuqori zichlikdagi matolar qalil, qattiqroq va mustahkamroq. Ular quyidagi odatiy iste'mol xususiyatlari bilan ajralib turadi:

- 1) ergonomik xususiyatlari; 2) mato yashash davriga ta'sir qiluvchi xususiyatlari; 3) estetik xususiyatlari. 1) matolardan foydalishda qulaylik (matoning qattiqligi, qalinligi, og'irligi, ishqalanish koefitsienti, elastik xususiyatlari), ergonomik xususiyatlarini, gigienik xususiyatlarini (gigroskopiklik, bug', havo o'tkazuvchanligi, issiqlidan himoya qilish) xususiyatlari, suvg'a chidamliligi);
- 2) matoning yashash davrigata'sir qiluvchi xususiyatlar fizikaviy, mexanik, kimyo viyavamikrobiologikta'sirigabog'liq. Atrof muhit omillari ta'sirida ifloslanish, ishqalanish, pillinglanish, yengil ob-havoga chidamlilik darajasi to'qimalarning sirt qatlaming o'zgarishiga qarab belgilanadi.
- 3) To'qimachilik materiallarining estetik xususiyatlari iste'molchilar xususiyatlarining barcha guruhlari orasida xaridorlarni tanlashda yetakchi o'rinni egallaydi. Shunisi e'tiborga loyiqliki, to'qimachilik materiallariiga talabning yuqori bo'lishi uchun eng muhim mezon uning estetik ko'rinishini, modaning yo'naliishlari va tendentsiyalariga muvofiqligi hisoblanadi.
- 4) Poliamid iplari va tolalariga asoslangan matolar eng yuqori ishqalanish qarshiligidagi ega. Ammo, agarda jun iplar tarkibiga 10% gacha neylon tolalarni qo'shilsa, bu chidamlilikning deyarli uch barobar ko'payishiga olib keladi. Bundan tashqari, o'z navbatida, to'qima to'qishdagi ustma-ust tushishi cho'zilishda ishqalanish qarshiligidagi oshiradi [3, 4].

Binobarin, massasi og'irroq matolar massasi yengil matolarga qaraganda ancha sekin eskiradi [11]. Ko'plab matolar uchun ishqalanishga qarshilik standartlashtirilgan ko'rsatkichdir. Shunday qilib, to'qimachilik materialining ishqalanishga qarshiligini baholashda materialning foydalanish maqsadi va materialning ishqalanishni belgilaydigan omillarni hisobga olgan holda ishqalanish mezonlarini tanlash kerak [6].

To'qimachilik materiallarining zamonaviy assortimentining oqilona tuzilishini shakllantirish va to'qimachilik materiallarining yaroqlilagini modelllashtirishda, yangi avlodning tashqi kiyimlari va funksional faol to'qimachilik materiallari uchun to'qimachilik materiallarining zamonaviy assortimentining xarakteristikasi va shakllanishi, harakatlanishga qulay kiyimlarni yaratish vazifasi insoniyat jamiyatining rivojlanishining boshida boshlangan, bu yerda yechim sifatida uchta bosqich shakllangan, kiyim-kechak ishlab chiqarish uchun ishlatalidigan xom ashyoning tuzilishi bilan ajralib turadi [7].

Matolarning nam shimuvchanlik ko'rsatkichlari, FY200 modeldag'i nam shimuvchanligini aniqlovchi jihoz yordamida aniqlandi. Tajribalarni o'tkazishda xona harorati 22°C ni tashkil etdi. Jihozdag'i matoning turish vaqtiga 120 s ni tashkil etdi. Bunda yuqori darajali ko'rsatkich yashil chiziq orqali, quyi daraja esa ko'k chiziq orqali ifodalangan. Tajriba natijalarini 1-jadvalga kiritildi.

1-jadval

№	Mato nomi va artikuli	Matoning nam shimuvchanligi, %/s	
		yuqori ko'rsatkichi	quyi ko'rsatkichi
1.	kostyumlik mato, artikul: 17704	260.6941	0.0
2.	kostyumlik mato, artikul: 129920	31.1001	0.0
3.	kostyumlik mato, artikul: 177002	0.0	0.0
4.	kostyumlik mato, artikul: 015520	31.1811	82.1438
5.	kostyumlik mato, artikul: 141786	0.0	89.8854
6.	kostyumlik mato, artikul: 129901	73.8042	3.7927
7.	kostyumlik mato, artikul: 221003	73.8042	3.7927
8.	kostyumlik mato, artikul: 123030	106.4196	9.8514
9.	kostyumlik mato, artikul: 221701	0.0	94.702
10.	kostyumlik mato, artikul: 706904	7.2095	59.1445
11.	astarlik mato, artikul: 022001	8.3141	65.119
12.	kostyumlik mato, artikul: 223203	166.2133	0.0
13.	kostyumlik mato, artikul: 215304	166.2133	0.0
14.	kostyumlik mato, artikul: 000801	0.0	0.0
15.	kostyumlik mato, artikul: 100704	0.0	0.0
16.	astarlik mato, artikul: 000802	7.1454	56.9426

Shaklsaqlashxususiyatigamatolarningnamshimuvchanlikko'rsatkichlarihamalohidata'sirko'rsatadi. Bundaustkikiyimlarningmasalan, eraklarustkikiyimi (kostyum) danamshimuvchanlikko'rsatkichinamlilikningshimilishmiqdorigaqrabsalbiytomongapasayibboradi: 1-jadvaldakostyumlikmato, artikul: 17704 ningyuqoriko'rsatkichi 260.6941%/s, quyiko'rsatkichi 0.00 %/snitashkiletdi,


kostyumlukmato, artikul:129920 yuqoriko'rsatkichi 31.1001 %/s, quyiko'rsatkichi 0.0%/snitashkiletdi, harikkalasidahamquyiko'rsatkichlar 0.0%.

Harqandayustkikiyimnamlikniyuqorio'tkizsa, umatotashqitasirgachidamsizholgakeladi.  
Matoningrangio'zgaradi, shaklsaqlashhususiyatiyo'qoladi.  
Oraliqqatlamladigiotirmalikmatolarxususiyatiniyo'qotadivako'chibketadi.  
Natijadaustkikiyimsirtiqavarivabotiqyuzalarhosilbo'ladi [14].

Tajriba natijalari (1-na'muna, bambukli-mis simli qotirmalik mato, artikul:002001 )		
<b>Nº</b>	<b>Tajriba ko`rsarkichlari: massa (g)</b>	<b>O`rtacha ko`rsatkich,</b>
1.	1.820	$S_{o'rt}=1.824$
2.	1.822	
3.	1.825	
4.	1.826	
5.	1.827	
Tajriba natijalari (2-na'muna, flizelin(oq) qotirmalik mato, artikul: 001012)		
	<b>Tajriba ko`rsarkichlari: massa (g)</b>	<b>O`rtacha ko`rsatkich,</b>
1.	0.330	$S_{o'rt}=0.3304$
2.	0.331	
3.	0.331	
4.	0.329	
5.	0.331	
Tajriba natijalari (3-na'muna, ipli flizelin, qotirmalik mato, artikul:0100123 )		
	<b>Tajriba ko`rsarkichlari: massa (g)</b>	<b>O`rtacha ko`rsatkich,</b>
1.	0.394	$S_{o'rt}=0.3942$
2.	0.396	
3.	0.393	
4.	0.395	
5.	0.393	
Tajriba natijalari (4-na'muna, flizelin (kulrang), qotirmalik mato, artikul:001013 )		
	<b>Tajriba ko`rsarkichlari: massa (g)</b>	<b>O`rtacha ko`rsatkich,</b>
1.	0.363	$S_{o'rt}=0.3638$
2.	0.367	
3.	0.364	
4.	0.364	
5.	0.361	
Tajriba natijalari (5-na'muna, dublirin, qotirmalik mato, artikul: 121205)		
	<b>Tajriba ko`rsarkichlari: massa (g)</b>	<b>O`rtacha ko`rsatkich,</b>
1.	0.581	$S_{o'rt}=0.5792$
2.	0.581	
3.	0.579	
4.	0.579	
5.	0.576	
Tajriba natijalari (6-na'muna, flizelin(och kulrang), qotirmalik mato, artikul:001014 )		
	<b>Tajriba ko`rsarkichlari: massa (g)</b>	<b>O`rtacha ko`rsatkich,</b>
1.	0.325	$S_{o'rt}=0.325$
2.	0.325	

3.	0.325	
4.	0.326	
5.	0.324	
Tajriba natijalari (7-na'muna, kostyumlik mato, artikul: 17704)		
	<b>Tajriba ko`rsatkichlari: massa (g)</b>	<b>O`rtacha ko`rsatkich,</b>
1.	3.774	
2.	3.776	
3.	3.775	S <sub>o'rt</sub> =3.7758
4.	3.777	
5.	3.777	

Tajriba natijalari 1-rasmida tasvirlandi (kostyumlik mato, artikul: 17704)




### 1-rasm. Kostyumlik matoni ko`rsatkichlari

Na'muna matoning namlanish vaqtiga yuqori darajasi 11.981 s, quyi darajasi 120s ni tashkil etdi. Shimish ko`rsatkichi yuqori darajasi 260.6941 %/s, quyi darajasi 0.0%/s ni tashkil etdi. Maksimal namlik o'lcham radiusi yuqori darajasi 5.0 mm, quyi darajasi 0.0 mm ni tashkil etdi. Namlikning yoyilish tezligi yuqori darajasi 0.4109mm/s, quyi

darajasi 0.0mm/s ni tashkil etdi. Namlikning birinchi o'tish yo'li -990.2703 ni tashkil etdi. Test natijalarining tasviri SDLATLAS grafik ko'rinishida olindi.

Tajriba natijalari (astarlik mato, artikul: ), 2-rasm



## 2- rasm. Astarlik matoni ko`rsatkichlari

Na'muna matoning namlanish vaqtini yuqori darajasi 8.143s, quyi darajasi 8.05s ni tashkil etdi. Shimish ko`rsatkichi yuqori darajasi 8.3141%/s, quyi darajasi 65.119%/s ni tashkil etdi. Maksimal namlik o'lcham radiusi yuqori darajasi 15.0mm, quyi darajasi 15.0mm ni tashkil etdi. Namlikning yoyilish tezligi yuqori darajasi 0.9459mm/s, quyi darajasi 0.9526mm/s ni tashkil etdi. Namlikning birinchi o'tish yo'li 788.8292 ni tashkil etdi. Test natijalarining tasviri SDLATLAS grafik ko'rinishida olindi.

**Xulosa va takliflar.** Ustkiyim-kechakuchunto'qimachilikmateriallari assortimentini kengaytirish, ularningishlashxususiyatlarini yaxshilash maqsadida bizning jadalrivojlanib borayotganjamiyatimiz uchinchibosqichningza mondoshlari, tabiiytolabilanbir qator dator qimachilik materiallari niishlabchi qarishchun xomashyo, shuningdek, tabiiytolalardan to'qimachilik materiallari dan foydalana diganturlisano attarmoqlarini hehtiyojlari qondirilmasligi sababli,

resurslarnitejashvatashqikiymmahsulotlariningmustahkamlikxususiyatlariniyxashilashchunkimyoviytolalardanfoydal  
aniladi[8, 9, 10, 11, 12]. To`qimachilikvaboshqasanoattarmoqlariuchunxomashyo  
buxossalarijihatidantabiliyinikidanustunbo`lgan,  
yangiiste`molchivayaxshimexanikxususiyatlargaegato`qimachilikmateriallariniyatashimkoniyatinita'minlovchikimyov  
iytolalar, masalan, uzilishkuchi, ishqalanishgaqarshiligivaboshqa korsatkichlar [13, 14, 15].

#### ADABIYOTLAR

1. Г.Н Кукин, А.Н. Соловьев Текстильное материаловедение. (Исходные текстильные материалы) М.: Легпромбытиздат, 132-144с. 1985.
2. А.И.Коблякова,Г.Н КукинЛабораторный практикум по текстильному материаловедению.2-е изд. М.:Легпромбытиздат, 232-245с. 1986.
3. А.Н. Соловьев, С.М.Кирюхин Оценка и прогнозирование качества текстильных материалов. – Москва: Легкая и пищевая промышленность, 215с.1984.
4. Aminjonova N.O, Turgunov A.N., KhojievA.A. Analysis of Materials Influencing the Form, Properties of Sewing Ware. International Journal of AdvancedResearch in Science, Engineering and Technology. Vol. 7, Issue 7 , July 2020. P.14372-14376.
5. Оруджева Нурана Магомед кызы. МД Экспертиза износостойкости текстильных материалов для верхней одежды. Баку. 2018.
6. Ассортимент материалов для изготовления одежды. Реферат. Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова.Абакан. 2008.
7. OchilovT.A. Gazlamashunoslik. Toshkent. “O'zbekistonmilliyensiklopediyasi”. 2014, -176 b.
8. БеликовГ.М. ПатентРФ № 2217533. Нетканый материал и способ его изготовления. 2003.
9. Исмаилов. Х. „Традиционная одежда Узбеков”. – Ташкент, Фан. 1978.
10. Фахриддинова Д.А. “Декоративно – прикладное искусства Узбекистана”. Ташкент.1972.
11. OchilovJ. “Gazlamashunoslik”. 2008.
12. D. G. Aliyeva, S.QodirjonovBMI.“Qotirmamateriallaruchuno`zgaruvchantipdagimatolarishlabchiqarishtexnlogiyasi”. Namangan 2016.
13. Исмаилов. Х. „Традиционная одежда Узбеков”. – Ташкент, Фан. 1978.
14. Maltseva Y. P.Tikuvchilik materialshunosligi. Toshkent. “O'qituvchi”. 1986, -232 b.
15. M. Sh. Jabbarova. Tikuvchilik texnologiyasi. – Darslik. T.: “O'zbekiston”.1994.



**Impact Factor:**  
**7.512**



# INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

**9940 572 462** **6381 907 438** **ijirset@gmail.com**



[www.ijirset.com](http://www.ijirset.com)

Scan to save the contact details